

ABDECK-SCHUTZKLEBEBÄNDER AUS WEICH-PVC UND PE



Duoband

Doppelseitiges Schutzklebeband

Eine vollflächig beschichtete Kleberseite – eine Seite mit kleberfreier Kante.

- Das Band ermöglicht schnelles und einfaches Befestigen von Schutzfolien sowie das Erstellen einer glatten Farbkante bei Maler- und Lackierarbeiten.
- Kleberfreie Kante bewirkt einfaches Entfernen der silikonisierten Abdeckfolie und verhindert, dass angelöste Klebereste in den Lack oder die Farbe gelangen.

Farbe	Breite mm	Länge m	Stärke mm	Art.-Nr.	VE/St.
weiß/grün	25	25	0,17	0992 404 25	48
weiß/grün	35	25	0,17	0992 404 35	48

Verarbeitungshinweise

- Die ganzflächig klebende Seite auf die zu schützende Oberfläche kleben.
- Eine Abdeckfolie wird auf der grünen Klebefläche befestigt.
- Die grüne Klebefläche ist nicht rückstandsfrei ablösbar, deshalb nur die weiße Seite auf die zu schützende Oberfläche kleben!

Technische Daten	Putzband Soft	Putzband PVC gerippt	Putzband PVC glatt	Putzband PE glatt	Duoband
	Klebstoffbasis	Naturkautschuk			Lösemittelacrylat
Träger	Weich-PVC			Polyethylen	PVC
Klebekraft auf Stahl	1,2 N/cm	1,5 N/cm	1,8 N/cm	1,9 N/cm	3,8 N/cm
Reißdehnung	180%	120%	150%	500%	150%
Verarbeitungstemperatur	0°C bis +40°C		+5°C bis +40°C (gilt für Band und Untergrund)		
Temperaturbeständigkeit	-10°C bis +60°C		-10°C bis +70°C		
Lagerfähigkeit (bei ca. +20°C und 50% Luftfeuchtigkeit)	12 Monate		24 Monate (trocken und staubfrei lagern)		
UV- und Witterungsbeständigkeit	Gegeben				
Wasserbeständigkeit	Gegeben				
Einsatzdauer	Orange 4 Wochen, Weiß 2 Wochen		Max. 6 Wochen		

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt

auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.