

Technische Information über 2K-Universalgrund

Art.-Nr. 0823 200 1

Farbton: Hellgrau

| Anwendungsgebiete | Haftvermittler | Grundierung |
|--|---|--|
|  Mischungsverhältnis | 100 Vol.-% Art.-Nr. 0823 200 1 | 100 Vol.-% Art.-Nr. 0823 200 1 |
|  Härter | 10 Vol.-% Art.-Nr. 0821 001 1 | 10 Vol.-% Art.-Nr. 0821 001 1 |
| Verdünnung | 20 Vol.-% Art.-Nr. 0823 400 0 | 15 Vol.-% Art.-Nr. 0823 400 0 |
| Potlife 20 °C | 12 h | 12 h |
|  Spritzviskosität DIN 4 20 °C | 18 - 20 s | 20 - 25 s |
|  Fließbecher | 1,6 - 1,7 mm | 1,6 - 1,7 mm |
|  Saugbecher | 1,7 - 1,8 mm | 1,7 - 1,8 mm |
| Spritzdruck | 3,0 - 4,0 bar | 3,0 - 4,0 bar |
|  Spritzgänge | 1 geschlossener Film dünner Auftrag | 2 - 3 |
|  Streichauftrag | Viskosität wie angeliefert | Viskosität wie angeliefert |
| Schichtdicke (Trockenfilm) | 25 - 30 µm | bis 100 µm |
|  Abluftzeit 20 °C | 10 - 15 min. matt abziehen lassen | 10 - 15 min. matt abziehen lassen |
|  Trocknung 20 °C 60 °C | Staubtrocken nach 20 min. Griffest nach 30 min. | Staubtrocken nach 20 min. Griffest nach 30 min. |
|  Infrarot kurzwellig mittelwellig | | |
|  Schleifen | je nach Aufbau | je nach Aufbau |
| Hinweise | Lagerstabilität: 12 Monate Guter Haftvermittler für Kunststoffe. HS-Härter kurz Art.-Nr. 0821 002 1 Acrylverdünnung kurz Art.-Nr. 0823 400 1 nach Temperatur und Objektgröße auswählen. | |
| Kennzeichnung | Gesundheitsschädlich (Xn) Enthält Xylol | |
| Einfärbbar | mit Decklack bis 10% Zugabe | |

Benötigte Produkte

- 2K-Universalgrund
Art.-Nr. 0823 200 1
- HS-Härter
Art.-Nr. 0821 001 1
- Acrylverdünnung
Art.-Nr. 0823 400 0

Anwendung/ Eigenschaften

Als Haftvermittler bei lacktechnisch schwierigen Untergründen wie Alu, Zink, Kupfer, Messing sowie bei Kunststoffen. Für dünne und hohe Schichten hervorragend geeignet bis 100 µm Trockenfilm.

Untergrund- Vorbereitung

- Ausgehärtete Altlackierung
- Werksgrundierte Neuteile
- Blankes Stahlblech
- Verzinktes Stahlblech
- Aluminium
- GFK-Teile
- Verschiedene Kunststoffe

Reinigen

Silikonentferner
Art.-Nr. 0893 222, ...

Schleifen

P 360 - 800 oder mit Schleifpad

Nachreinigen

Silikonentferner
Art.-Nr. 0893 222, ...

Überarbeitbar

- Mit allen 2K-Acryl-Füllersystemen.
- Mit allen 1K- und 2K-Decklacken überlackierbar.
- Nicht überspachtelbar.

Anmerkung!

Guter Haftvermittler für Kunststoffe. Hohe Fülleigenschaften.
HS-Härter kurz Art.-Nr. 0821 002 1
Acrylverdünnung kurz Art.-Nr. 0823 400 1 nach Temperatur und Objektgröße auswählen.

Profi-Tipp!

Bis zu 10% mit 2K-Acryllacken einfärbbar.