

DICHTMASSE ABTUPFBAR



Abbildung ähnlich

Chemische Basis	Polyisobutylen
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 100 °C
Beständigkeit gegen	Wasser, Wasserlaugen

Art.-Nr.	0890 100 143	0890 100 043
VE	1 / 12	1 / 12
Farbe	Grau	Schwarz

Anwendungsgebiet

- Einsetzbar im Wohnwagen-, Reisemobil-, Nutzfahrzeug-, Schiffs- und Apparatebau.
- Zum Abdichten von Rissen, Übergängen, Überlappungen, Schraubverbindungen, Dachsystemen, Verblendungsstreifen, Fenstern, Lichtkuppeln sowie unter Abdeckleisten.

Anleitung

Die abzudichtenden Stellen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Dichtmasse in die Fugen, Rillen, Spalten usw. einspritzen und verstreichen. Überschüssiges Material kann schon nach kurzer Abluftzeit mit sich selbst oder einem Karosserie-Dichtband abgetupft werden.

Vielseitig einsetzbare, abtupfbare nicht härtende und nicht überlackierbare Dichtmasse.

Hautbildung nach wenigen Minuten

Bei Beschädigung der Fuge erneuert sich die Oberflächenhaut

Bleibt dauerklebrig, härtet nicht aus und läuft nicht ab.

Hohe Materialverträglich

Chrom, Lack und Gummi werden nicht angegriffen

Kein Verspröden

Hinweis

Nicht geeignet für Dehnungsfugen.