

LACKSPRAY MATT



Abbildung ähnlich



**Die dauerhafte Nitroalkydale-
Qualität auf hohem technischen
Niveau**

**Hochwertige Nitroalkydale-
Qualität**

- Schnelle Trocknung
- Leichte Verarbeitung
- Sehr guter Verlauf
- Gutes Deckvermögen

**Überlackierbar auf allen
bekannten Grundierungen, Fül-
lerprodukten und Lackarten**

Schnelltrocknendes Lackharz

Rezeptur ist schwermetallfrei

Trocknungszeit bei 20°C

- Staubtrocken < 10 min
- Klebfrei < 20 min
- Griffest < 60 min

**Temperaturbeständigkeit bis
+80°C**

Inhalt	400 ml
Chemische Basis	Nitroalkydale
Glanzgrad	Matt
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C

Farbe	Art.-Nr.	VE
Bronzegrün RAL 6031	0893 326 031	1/6
Gelboliv (NATO-Oliv) RAL 6014	0893 326 014	1/6
Tiefschwarz RAL 9005	0893 329 005	1/12/24

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Spraydosenaufsatz Spraymaster	0891 090
Ersatz-Sprühkopf Runddüse	0891 094
Ersatz-Sprühkopf Fächerdüse	0891 095

Anwendungsgebiet Großes Einsatzspektrum

- Nutzfahrzeuge
- Karosserie
- Heizkörper
- Fensterbau
- Stahlbau usw.

Anleitung

Dose vor Gebrauch ca. 3 min. kräftig schütteln. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Rost und lose Altanstriche entfernen, anschleifen und grundieren. Sprühabstand 20-25 cm. Abluftzeiten zwischen den Spritzgängen von ca. 5 Min. einhalten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.