



Messebauklebeband

Doppelseitiges Gewebeklebeband mit einer stark und einer schwächer klebenden Seite.

► Keine Kleberückstände.

Ihr Vorteil:

Die offene Klebebandseite ermöglicht ein rückstandsfreies Abziehen vom Untergrund (empfohlene Verklebungsdauer: 2–3 Wochen).

► Gute Klebekraft der abgedeckten Seite.

Ihr Vorteil:

Die mit dem Silikonpapier abgedeckte Seite ermöglicht eine permanente Haftung auf allen im Bausektor vorhandenen Untergründen (z.B. Stein, Metall, Kunststoff, Glas etc.).

► Von Hand abreißbar.

Ihr Vorteil:

Schnelles und einfaches Verarbeiten des Bandes.

Breite mm	Länge m	Stärke mm	Art.-Nr.	VE/St.
50	25	0,22	0894 605	5

Anwendungsgebiete

- Zum Verlegen von Teppichböden auf Messeständen.
- Weitere Anwendungen, bei denen das zu verklebende Material wieder rückstandsfrei entfernt werden soll.

Technische Daten

Klebstoffbasis	Acrylatkleber	
Träger	Zellwollgewebe (weiß)	
Klebekraft	Offene Seite	14 N / 25 mm
	Abgedeckte Seite	20 N / 25 mm
Reißdehnung	< 40 %	
Verarbeitungstemperatur	+15°C bis +30°C (gilt für den Untergrund und das Klebeband)	
Temperaturbeständigkeit	–30°C bis +110°C	
Lagerfähigkeit (bei ca. +20°C und 50% Luftfeuchtigkeit)	12 Monate	
UV-Beständigkeit	Gegeben	
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Gegeben	
Empfohlene Verklebungsdauer	2 – 3 Wochen (Längere Anwendungen können zu Kleberückständen führen)	

Verarbeitungshinweise

- Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein.
- Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden.
- Die offene (schwächer klebende) Seite wird auf den Messeboden geklebt. Der zu verlegende Teppichboden wird auf die abgedeckte (stark klebende) Seite aufgebracht. Somit wird eine einwandfreie Haftung des Bandes auf dem Teppichboden gewährleistet und dieser kann nach Messeende wieder rückstandsfrei vom Bodenbelag entfernt werden.
- Bei Untergründen sowie zu verklebenden Kunststoffen, die Weichmacher enthalten, können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern. Dadurch wird die Festigkeit des Klebers beeinträchtigt.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.