

Technische Information über 1K-Klarlack – Hochglanz

Aromatenfrei

Art.-Nr. 0822 045 5 / 0822 045 1

Anwendungsgebiete	2-Schicht-Lackierungen
 Mischungsverhältnis	100% 1K-Klarlack Art.-Nr. 0822 045 5
 Härter	evtl. max. 20% Härterzusatz Art.-Nr. 0822 995 siehe Anmerkung
Verdünnung	15% 1K-Kunstharz-Verdünnung Art.-Nr. 0822 990 Universal-Verdünnung Art.-Nr. 0823 440 6
Potlife 20 °C	–
 Spritzviskosität DIN 4 20 °C	20 – 25 s
 Fließbecher	1,3 - 1,5 mm
 Saugbecher	1,7 - 1,8 mm
Spritzdruck	2,0 - 4,0 bar
 Spritzgänge	2
 Streichauftrag	–
Schichtdicke (Trockenfilm)	40 - 50 µm
 Abluftzeit 20 °C	10 - 15 min.
 Trocknung 20 °C  Infrarot kurzwellig mittelwellig	Staubtrocken nach 2 Std. Griffest nach 40 min. Montagefest nach 12 – 16 Std
 Schleifen 	je nach Untergrund
Hinweise	Lagerstabilität: 12 Monate
Kennzeichnung	entfällt

Benötigte Produkte

- 1K-Klarlack - Hochglanz
Art.-Nr. 0822 045 5
- Universal-Verdünnung
Art.-Nr. 0823 440 6
- 1K-Kunstharz-Verdünnung
Art.-Nr. 0822 990

Anwendung/ Eigenschaften

Überzugslack für Kunstharz-Lackierungen
Naß-in-Naß-Verfahren.
Hoher Festkörperanteil, sehr gute
Ausspannung, gute Aushärtung und
hervorragende Wetterbeständigkeit.

Untergrund- Vorbereitung

- Angeschliffener Untergrund
- 1K-Grundierungen
Art.-Nr. 0823 100 0
0823 150 0
- 1K-Aqua-Grundfüller
Art.-Nr. 0823 300 0
- 2K-Universal-Grundfüller
Art.-Nr. 0823 200 0
- 1K-MC-Lack - Glänzend
- 1K-Chassislack - Seidenglanz
- 1K-Fahrzeuglack - Hochglanz
- 1K-Dickschichtlack - Seidenglanz
- 1K-Container Lack

Anmerkung!

Für beschleunigte Trocknung Härterzusatz
Art.-Nr. 0822 995 einsetzen.
Anstelle von Verdünnung Härterzusatz
bis 20% max.

- Untergrund reinigen mit Silikonentferner
Art.-Nr. 0893 222 ...