

Technische Information über 2K-Transparent-Sealer

Art.-Nr. 0823 200 2

Anwendungsgebiete	Haftvermittler	TÖN-Füller
 Mischungsverhältnis	100 Vol.-% Art.-Nr. 0823 200 2	100 Vol.-% Art.-Nr. 0823 200 2
 Härter	10 Vol.-% Art.-Nr. 0821 001 1	10 Vol.-% Art.-Nr. 0821 001 1 10 - 20 Vol.-% 2K-Acryl HS Decklack
Verdünnung	20 Vol.-% Art.-Nr. 0823 400 0	10 Vol.-% Art.-Nr. 0823 400 0
Potlife 20 °C	12 h	12 h
 Spritzviskosität DIN 4 20 °C	20 s	20 s
 Fließbecher	1,3 - 1,5 mm	1,3 - 1,5 mm
 Saugbecher	1,7 - 1,8 mm	1,7 - 1,8 mm
Spritzdruck	1,5 - 3,0 bar	1,5 - 3,0 bar
 Spritzgänge	1 geschlossener Film dünner Auftrag	2
 Streichauftrag	–	–
Schichtdicke (Trockenfilm)	15 - 20 µm	20 - 30 µm
 Abluftzeit 20 °C	10 - 15 min.	10 - 15 min.
 Trocknung 20 °C 60 °C	–	Staubtrocken nach 5 min. Griffest nach 30 min.
 Infrarot kurzwellig mittelwellig	–	
 Schleifen	–	–
Hinweise	10 - 20 % 2K-Acryl HS Decklack-Zugabe bei TÖN-Füller-Version	
Kennzeichnung	Gesundheitsschädlich (Xn) Enthält Xylol	

Benötigte Produkte

- 2K-Transparent-Sealer
Art.-Nr. 0823 200 2
- 2K-HS Härter
Art.-Nr. 0821 001 1
- 2K-Acryl Verdünnung
Art.-Nr. 0823 400 0
- Universal-Verdünnung
Art.-Nr. 0823 440 6

Anwendung/ Eigenschaften

Haftvermittler (Neulackierungen, Beschriftungen und Abdeckungen für Schleifriefen). Schnelle Lackierung ohne Zwischenschliff. Rationelles Arbeiten.

Untergrund- Vorbehandlung

- Ausgehärtete Altlackierung
- Werkgrundierte Neuteile

Reinigen

Silikonentferner
Art.-Nr. 0893 222 ...

Schleifen

Kein Zwischenschliff

Nachreinigen

Silikonentferner
Art.-Nr. 0893 222 ...

- Blankes Stahlblech
 - Verzinktes Stahlblech
 - Aluminium
- Vorgrundieren mit
1K-Universal-Grund
Art.-Nr. 0823 100 0 oder
2K-Universal-Grund
Art.-Nr. 0823 200 1
2K-Epoxi-Grundfüller
Art.-Nr. 0823 250

Überarbeitbar

- Mit allen 1K- und 2K-Decklacken.
- Kein Schleifen vor dem Lackieren nötig.
- Naß-in-Naß überlackierbar.
- 12 Monate lagerstabil.