

SEKUNDENKLEBSTOFF KLEBFIX FLEX



Zähflexibler, schwarzer Sekundenklebstoff mit exzellenter thermischer Beständigkeit.

- Verbindet in Sekunden
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hoher Schlag- und Schälwiderstand
- Erhöhte Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Lösemittel- und silikonfrei

Einfaches Handling

Durch eine ergonomische Flaschenform ist eine Einhandbedienung problemlos möglich

Praktischer Spezialverschluss

Zum sauberen Arbeiten ohne Verkleben der Austrittsöffnung

Anwendungsgebiet

Zur Verklebung von Metall-, Kunststoff- und Gummiteilen mit- und untereinander. Geeignete Untergründe sind alle Metalle inkl. Aluminium, Ferrit (Sinterwerkstoff), Kunststoff (EPDM, NBR, PMMA, PC, PVC, Polystyrol, POM, TPE, TPO), Gummi und Silikongummi, Schichtstoffplatten, Kunst- und Naturstein, HPL, Emaille, Glas, Spiegel, Porzellan, Keramik, Papier und Pappe.

Aufgrund seiner Flexibilität ist der Cyanacrylat-Konstruktionsklebstoff speziell für Anwendungen unter thermischen und mechanischen Wechselbeanspruchungen geeignet. Weitere Besonderheiten sind eine hohe Schlag- und Schälfestigkeit auch unter dynamischer Belastung. Zudem hat der Klebfix FLEX eine bessere Feuchtigkeits-, Wasser- und Dampfbeständigkeit als bei herkömmlichen Cyanacrylat-Klebstoffen.

Dank einer Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit bis +140°C ist der Sekundenklebstoff auch einsetzbar zum Aufkleben von elektronischen Komponenten auf Leiterplatten, die nachträglich durch ein Lötbad laufen müssen. Besonders geeignet auch im Lautsprecherbau.

Art.-Nr.	0893 092
VE	1
Inhaltsgewicht	20 g
Chemische Basis	Cyanacrylsäureethylester
Farbe	Schwarz
Klebspaltgröße max.	0,15 mm
Verarbeitungstemperatur min./max.	10 bis 35 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-55 bis 120 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Primer für Sekundenklebstoffe	0893 091 5
Aktivator	0893 301 20
Montagehandschuh Komfort	0899 400 607
Einweghandschuh Nitril	0899 470 03

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!