

## LACKSPRAY SPEZIAL



Abbildung ähnlich



<b>Inhalt</b>	400 ml
<b>Chemische Basis</b>	Nitroalkydale
<b>Glanzgrad</b>	Hochglanz
<b>Temperaturbeständigkeit max.</b>	80 °C

Farbe	Art.-Nr.	VE
Hammerschlag silber	<b>0893 351 187</b>	1 / 6
Hammerschlag gold	<b>0893 351 873</b>	1 / 6
Persilber	<b>0893 351 895</b>	1 / 6
Felgensilber	<b>0893 351 900</b>	1 / 6
Brillantweiß	<b>0893 351 911</b>	1 / 6
Leuchthellrot RAL 3026	<b>0893 353 026</b>	1 / 6

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Ersatz-Sprühkopf Runddüse	<b>0891 094</b>
Ersatz-Sprühkopf Fächerdüse	<b>0891 095</b>
Spraydosenaufsatz Spraymaster	<b>0891 090</b>

**Die dauerhafte Nitroalkydal-Qualität auf hohem technischen Niveau.**

### Hochwertige Nitroalkydal-Qualität

- Leichte Verarbeitung
- Sehr guter Verlauf
- Schnelle Trocknung
- Gutes Deckvermögen

**Überlackierbar auf allen bekannten Grundierungen, Füllerprodukten und Lackarten**

### Schnelltrocknendes Lackharz

**Rezeptur ist schwermetallfrei**

### Trocknungszeit bei 20°C

- Staubtrocken < 10 min
- Klebfrei < 20 min
- Griffest < 60 min

### Anwendungsgebiet

#### Großes Einsatzspektrum

- Nutzfahrzeuge
- Karosserie
- Heizkörper
- Fensterbau
- Stahlbau usw.

### Anleitung

Dose vor Gebrauch ca. 3 min. kräftig schütteln. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Rost und lose Altanstriche entfernen, anschleifen und grundieren. Sprühabstand 20-25 cm. Abluftzeiten zwischen den Spritzgängen von ca. 5 Min. einhalten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.