

DICHTUNGSBAND VKP TRIO 600 STANDARD



Abbildung ähnlich

Farbe	Anthrazit
Trägermaterial	PUR-Schaum
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 25 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-25 bis 60 °C
Baustoffklasse/Bedingung	B1/nach DIN 4102
UV-Beständigkeit	Dauerhaft
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	24 Monate/bei 5 °C bis 20 °C stehend

Breite	Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.	Rollenlänge	Art.-Nr.	VE
58 mm	5-10 mm	9 m	0875 445 805	6/216
58 mm	7-15 mm	6 m	0875 445 807	6/216
58 mm	10-20 mm	4,5 m	0875 445 810	6/216
66 mm	5-10 mm	9 m	0875 446 605	6/216
66 mm	7-15 mm	6 m	0875 446 607	6/216
66 mm	10-20 mm	4,5 m	0875 446 610	6/216
75 mm	5-10 mm	9 m	0875 447 505	180
75 mm	7-15 mm	6 m	0875 447 507	5/180
75 mm	10-20 mm	4,5 m	0875 447 510	5/180
84 mm	5-10 mm	9 m	0875 448 405	4/144
84 mm	7-15 mm	6 m	0875 448 407	4/144
84 mm	10-20 mm	4,5 m	0875 448 410	4/144

Anleitung

- Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien.
- Die Anfangs- und Endstücke des Bandes ca. 2 cm abschneiden.
- Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 2 cm/m berücksichtigen.
- Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und das Band am Fensterprofil aufkleben. Auf die richtige Positionierung innen und außen achten (helle Einfärbung auf der Innenseite).
- Das Band wird an den Ecken stumpf gestoßen, hier in Längsrichtung Band stauen. Leckagen sind grundsätzlich zu vermeiden. Falls vorhanden, mit Flexband-Kleber schließen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-Dichtungsband zur vollständigen Abdichtung der Fugen von Fenstern und Türen

Einfache und schnelle Fensterabdichtung mit nur einem Arbeitsschritt

Dampfdruckgefälle von Innen nach Außen

Die unterschiedlichen Dampfdiffusionseigenschaften werden durch eine zusätzliche Seitenflächenimprägnierung auf der Innenseite erreicht.

- Abdichtung gegen Schlagregen bis 600Pa
- Wärmedämmung und Luftdichtheit in einem Produkt
- Wärme- und Schallsolierung
- UV- und wetterbeständig

Anwendungsgebiet

Abdichtung von Fenster- und Türenfugen, Anschlussfugen von Wintergärten an das Hauptgebäude und sonstigen Bauanschlüssen.

Hinweis

Die Aufgegeschwindigkeit von VKP® Trio 600 Standard ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern. Bei Fugen zwischen massiven Bauteilen bitte VKP® Plus verwenden. Im unteren Fugenbereich empfehlen wir Flexband bzw. EPDM-Dichtband Außen. Bei Anstrichen und Versiegelungen ausreichend Eigenversuche durchführen. Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichem Putzmörtel. Die Befestigung des Fensters erfolgt als Distanzmontage. Hoch beanspruchte Fassadenfugen sind mit VKP® Plus abzudichten.